

## Kerkes -kivien ladontaohje

### 12810 Misa ERM Laitossähkökiuas 10,2 kW

---

#### Misa ERM 10,2 kW

Kuula ~ 80 mm	30 kg
Tetra pieni	20 kg
yht.	<b>50 kg</b>

#### ***Kerkes-kiviä ei huuhdella ennen ladontaa***

1. Kuulat ladotaan pohjalle, keskiruotoon asti
2. ja pinnalle pienet tetrat.

HUOM! Kerkes-kiuaskiven sisusta muuttuu polton yhteydessä lasimaiseksi. Kiviä ei kuitenkaan saa jättää osaksikaan upotettuna veteen, koska kivet voivat ajan myötä imeä itseensä vettä. Jos sisältä märkä kivi kuumennetaan voimakkaasti, vesi höyrystyy kiven sisällä rikkoen sen. Kiukaaseen asennettuina kivet voivat tulla sisältä märäksi ainoastaan mikäli kivet on asetettu umpialtaaseen ja jos vettä jää saunomisenkin jälkeen kiuasaltaan pohjaan.

Lisätietoja [info@kerkes.fi](mailto:info@kerkes.fi)  
tai p. 050 373 1313 klo 9-16

Säilytä tämä tiedote

OBS! Kerkes bastustenens konsistens blir efter förbränningen glasaktiga. Trots det får inte stenarna lämnas ens delvis liggande i vatten, eftersom de stenar som förbrännts ojämnt kan med tiden suga i sig vatten som sedan vid krafigt upphetning blir ånga som kan spräcka stenen. Då stenarna är placerade i bastu-ugnen kan de inte bli liggande i vatten. Det kan endast ske i sådana dåliga ugnskonstruktioner där stenarna befinner sig i en sluten bassäng, där vatten kan uppsamlas.

Mer uppgifter [info@kerkes.fi](mailto:info@kerkes.fi)  
eller tel. +358 50 373 1313

Spara detta infoblad